Elemente de cofraj

Bloc de cofraj



Unitatea de producție
Unirea, jud. Alba

Cod Unic de identificare: EF15

Cod intern/ERP: Gri RO020300191

Este un produs destinat montării prin îmbinare uscată cu mortar şi apoi umplut cu beton sau mortar, pentru realizarea pereţilor exteriori, interiori şi despărţitori.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	498 x 148 x 230	[mm]
Masă	≈16,4	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri	
	Standard de Încercări	**Valori declarate**
Grosimea peretelui	SR EN 772-16:2001	30 mm
Grosimea nervurii	SR EN 772-16:2001	30 mm
Planitate	SR EN 772-20:2003	2 mm
Densitate în stare uscată	SR EN 15435:2008	980 kg/m^3
Contracție la uscare/Deformație datorată umidității	SR EN 772-14:2001	1,256 mm/m
Rezistenta la încovoiere a pereților	SR EN 15435:2008	2,5 N/mm2
Reacția la foc		Clasa A1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	SR EN 1745:2003	μ=5/15
Conductivitate termică	SR EN 1745:2003	1,30 W/mK (P=90%)
Rezistență la îngheț - dezgheț		Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț
Absorbția de apă prin capilaritate	SR EN 772-11:2001	4 g/m^{2}xs

Observație: Sunt admise abateri de ± 5 mm pe lungime, respectiv lățime și de +3/-5 mm pe înălțime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈8,69	[buc. /m2]
Ambalare/palet	80	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1333	[kg]

Notă: Produsul este certificat şi poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referinţă: SR EN 15435:2008 Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului.

Elemente de cofraj

Bloc de cofraj



Unitatea de producție
Unirea, jud. Alba

Cod Unic de identificare: EF20

Cod intern/ERP: Gri RO020300291

Este un produs destinat montării prin îmbinare uscată cu mortar și apoi umplut cu beton sau mortar, pentru realizarea pereților exteriori, interiori și despărțitori.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	498 x 198 x 230	[mm]
Masă	≈18,3	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri	

	Standard de Încercări	Valori declarate
Grosimea peretelui	SR EN 772-16:2001	30 mm
Grosimea nervurii	SR EN 772-16:2001	30 mm
Planitate	SR EN 772-20:2003	2 mm
Densitate în stare uscată	SR EN 15435:2008	920 kg/m³
Contracție la uscare/Deformație datorată umidității	SR EN 772-14:2001	1,256 mm/m
Rezistenta la încovoiere a pereților	SR EN 15435:2008	2,5 N/mm²
Reacția la foc		Clasa A1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	SR EN 1745:2003	μ=5/15
Conductivitate termică	SR EN 1745:2003	1,30 W/mK (P=90%)
Rezistență la îngheț - dezgheț		Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț
Absorbția de apă prin capilaritate	SR EN 772-11:2001	4 g/m²xs

Observație: Sunt admise abateri de ± 5 mm pe lungime, respectiv lățime și de +3/-5 mm pe înălțime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈8,7	[buc. /m²]
Ambalare/palet	60	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1120	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 15435:2008 Blocuri de cofraj din beton normal și ușor. Proprietăți și performanțe ale produsului.

Elemente de cofraj

Bloc de cofraj



Unitatea de producție
Unirea, jud. Alba

Cod Unic de identificare: EF25

Cod intern/ERP: Gri RO020300391

Este un produs destinat montării prin îmbinare uscată cu mortar și apoi umplut cu beton sau mortar, pentru realizarea pereților exteriori, interiori și despărțitori.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	498 x 248 x 230	[mm]
Masă	≈20,5	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri	

	Standard de Încercări	Valori declarate
Grosimea peretelui	SR EN 772-16:2001	30 mm
Grosimea nervurii	SR EN 772-16:2001	30 mm
Planitate	SR EN 772-20:2003	2 mm
Densitate în stare uscată	SR EN 15435:2008	810 kg/m³
Contracție la uscare/Deformație datorată umidității	SR EN 772-14:2001	1,14 mm/m
Rezistenta la încovoiere a pereților	SR EN 15435:2008	2,5 N/mm²
Reacția la foc		Clasa A1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	SR EN 1745:2003	μ=5/15
Conductivitate termică	SR EN 1745:2003	1,30 W/mK (P=90%)
Rezistență la îngheț - dezgheț		Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț
Absorbția de apă prin capilaritate	SR EN 772-11:2001	4 g/m²xs

Observație: Sunt admise abateri de ± 5 mm pe lungime, respectiv lățime și de +3/-5 mm pe înălțime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈8,7	[buc. /m²]
Ambalare/palet	40	[buc. /pal.]
Greutate/palet	842	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 15435:2008 Blocuri de cofraj din beton normal și ușor. Proprietăți și performanțe ale produsului.

Elemente de cofraj

Bloc de cofraj



Unitatea de producție
Unirea, jud. Alba

Cod Unic de identificare: EF30

Cod intern/ERP: Gri RO020300491

Este un produs destinat montării prin îmbinare uscată cu mortar şi apoi umplut cu beton sau mortar, pentru realizarea pereţilor exteriori, interiori şi despărţitori.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	498 x 298 x 230	[mm]
Masă	≈23	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri	

	Standard de Încercări	Valori declarate
Grosimea peretelui	SR EN 772-16:2001	30 mm
Grosimea nervurii	SR EN 772-16:2001	30 mm
Planitate	SR EN 772-20:2003	2 mm
Densitate în stare uscată	SR EN 15435:2008	640 kg/m^3
Contracție la uscare/Deformație datorată umidității	SR EN 772-14:2001	1,256 mm/m
Rezistenta la încovoiere a pereților	SR EN 15435:2008	2,5 N/mm^2
Reacția la foc		Clasa A1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	SR EN 1745:2003	μ=5/15
Conductivitate termică	SR EN 1745:2003	1,30 W/mK (P=90%)
Rezistență la îngheț - dezgheț		Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț
Absorbția de apă prin capilaritate	SR EN 772-11:2001	4 g/m²xs

Observație: Sunt admise abateri de ± 5 mm pe lungime, respectiv lățime și de +3/-5 mm pe înălțime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈8,7	[buc. /m^2]
Ambalare/palet	40	[buc. /pal.]
Greutate/palet	934	[kg]

Notă: Produsul este certificat şi poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referinţă: SR EN 15435:2008 Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului.

Elemente de cofraj

Bloc de cofraj



Unitatea de producție
Unirea, jud. Alba

Cod Unic de identificare: EF40

Cod intern/ERP: Gri RO020300691

Este un produs destinat montării prin îmbinare uscată cu mortar și apoi umplut cu beton sau mortar, pentru realizarea pereților exteriori, interiori și despărțitori.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	498 x 398 x 230	[mm]
Masă	≈28	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri	

	Standard de Încercări	Valori declarate
Grosimea peretelui	SR EN 772-16:2001	30 mm
Grosimea nervurii	SR EN 772-16:2001	30 mm
Planitate	SR EN 772-20:2003	2 mm
Densitate în stare uscată	SR EN 15435:2008	610 kg/m³
Contracție la uscare/Deformație datorată umidității	SR EN 772-14:2001	1,256 mm/m
Rezistenta la încovoiere a pereților	SR EN 15435:2008	2,5 N/mm²
Reacția la foc		Clasa A1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	SR EN 1745:2003	μ=5/15
Conductivitate termică	SR EN 1745:2003	1,30 W/mK (P=90%)
Rezistență la îngheț - dezgheț		Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț
Absorbția de apă prin capilaritate	SR EN 772-11:2001	4 g/m²xs

Observație: Sunt admise abateri de ± 5 mm pe lungime, respectiv lățime și de +3/-5 mm pe înălțime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈8,7	[buc. /m²]
Ambalare/palet	30	[buc. /pal.]
Greutate/palet	860	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 15435:2008 Blocuri de cofraj din beton normal și ușor. Proprietăți și performanțe ale produsului.