Elemente de cofraj

Bloc de cofraj stâlp



Unitatea de producție
Iaşi, jud. Iaşi

Cod Unic de identificare: ES25

Cod intern/ERP: Gri RO060300791

Este un produs destinat montării prin îmbinare uscată cu mortar și apoi umplut cu beton sau mortar, pentru realizarea pereților exteriori, interiori și despărțitori.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	250 x 250 x 230	[mm]
Masă	≈12,5	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri	
	Standard de Încercări	**Valori declarate**
Grosimea peretelui	SR EN 15435:2008	30 mm
Planitate	SR EN 15435:2008	2 mm
Densitate în stare uscată	SR EN 15435:2008	890 kg/m^3
Rezistenta la încovoiere a pereților	SR EN 15435:2008	2,5 N/mm^2
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	SR EN 1745:2020	μ=5/15
Conductivitate termică	SR EN 1745:2020	1,30 W/mK (P=90%)
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 15435:2008	Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț
Absorbția de apă prin capilaritate	SR EN 772-11:2011	4,8 g/m²xs

Observație: Sunt admise abateri de ± 5 mm pe lungime, respectiv lățime și de +3/-5 mm pe înălțime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈4.3	[buc. /m^2]
Ambalare/palet	80	[buc. /pal.]
Greutate/palet	1030	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 15435:2008 Blocuri de cofraj din beton normal și ușor. Proprietăți și performanțe ale produsului.

Elemente de cofraj

Bloc de cofraj stâlp



Unitatea de producție
Iaşi, jud. Iaşi

Cod Unic de identificare: ES30

Cod intern/ERP: Gri RO060300891

Este un produs destinat montării prin îmbinare uscată cu mortar și apoi umplut cu beton sau mortar, pentru realizarea pereților exteriori, interiori și despărțitori.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni: L x l x h	300 x 300 x 230	[mm]
Masă	≈15,3	[kg/buc.]
Nuanțe disponibile	Gri	
	Standard de Încercări	**Valori declarate**
Grosimea peretelui	SR EN 15435:2008	30 mm
Planitate	SR EN 15435:2008	2 mm
Densitate în stare uscată	SR EN 15435:2008	752 kg/m^3
Rezistenta la încovoiere a pereților	SR EN 15435:2008	2,5 N/mm^2
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	SR EN 1745:2020	μ=5/15
Conductivitate termică	SR EN 1745:2020	1,30 W/mK (P=90%)
Rezistență la îngheț - dezgheț	SR EN 15435:2008	Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț
Absorbția de apă prin capilaritate	SR EN 772-11:2011	4,8 g/m²xs

Observație: Sunt admise abateri de ± 5 mm pe lungime, respectiv lățime și de +3/-5 mm pe înălțime.

Consumuri și Fabricație

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de produse	≈4.3	[buc. /m^2]
Ambalare/palet	60	[buc. /pal.]
Greutate/palet	965	[kg]

Notă: Produsul este certificat și poartă marcajul de Conformitate CE conform Standardului de referință: SR EN 15435:2008 Blocuri de cofraj din beton normal și ușor. Proprietăți și performanțe ale produsului.